



江西海多化工有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：（86）0792-3170318
传真：（86）0792-3170355

技术参数表

DH-40
反应性聚硅氧烷

CAS:70131-67-8

产品描述

DH-40 反应性聚硅氧烷是一种专为溶剂型陶瓷防污剂而开发的低粘度甲基硅树脂，具有活性高，硬度大，防污效果持久等特点，与反应性聚硅氧烷 TM-10 配合使用。是替代以含氢硅油为主体的第三代高效抛光砖用的防污剂专用有机硅树脂。

产品指标

外观	无色透明液体
粘度（25℃）	8-100mPa. s
有效成分	100%
溶解性	120#溶剂油全溶

使用和应用

溶解性陶瓷防污剂配方

120# 溶剂油： 85 份 （重量份）
TM-10 甲基硅树脂： 10 份
DH-40 聚硅氧烷： 5 份
550# 偶联剂： 0.5 份
S-12 固化剂： 0.2 份。

配制：将 TM-10 甲基硅树脂、偶联剂和固化剂分别依次加到 120# 溶剂油中，搅拌均匀即可。上述配好的防污剂在涂抹抛光砖 48 小时后可进行防污性能测

注意事项

- 1、操作时应穿戴防护用具，若不慎入眼，立即用清水冲洗。
- 2、对施工可接触到的其他材料应先做接触性试验，确认是否有不良影响。
- 3、大面积施工前，应先做局部小试，确认效果及最佳用量。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限：

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

DH-40 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。